

LigneA 20mm erscheint im Gewand verschiedener Edelhölzer, die bis ins kleinste Detail nachempfunden wurden, vom Verlauf der Maserung über die Farbtöne bis hin zu jenen grafischen Elementen, die ihre Vorbilder so einzigartig machen. LigneA verbindet eine natürliche Aura mit zeitgemäßer Ästhetik für Außenbereiche.

LigneA 20mm features a selection of choice wood varieties, reproducing every tiniest detail of the character of the vein patterns, colours and graphic features which make each type unique. A collection that combines a natural mood with contemporary appeal for outdoor areas.

TRAVE BEIGE











ROVERE



TRAVE GRIGIO



40x120
15^{3/4} x 47^{1/4}

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN <small>Technical features</small>		NORM Standard	VORGABE Value
	Ebenflächigkeit Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
		ASTM C485 Warpage	
		Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)
	Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Water absorption - Average value expressed in %	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
	Biegefestigkeit Modulus of rupture	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²
	Bruchlast Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 4000 N 700 LBS
	Frostbeständigkeit Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
	Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	ULA - UHA - UA Unaffected
	Fleckenbeständigkeit Stain resistance	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D DIN 51130	5 No Evident Variation R11
	Rutschfestigkeit Barfußbereich Slip resistance	DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	C (A+B+C) Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 ≥ 0,40



Emil Germany GmbH
Geschäftsanschrift
Borselstraße 22 b
22765 Hamburg
Telefon: (+49) 040 524 777 3-0
Telefax: (+49) 040 524 777 3-33

kontakt@emilgroup.de
www.emilgroup.de
Sitz München, HRB 224534